

エポキシパテL



- 強力な接着効果があり、特にコンクリートと塩ビ製品との固定に最適です。
- 管の壁貫通部の固定や防水、付属品の防水性向上に最適です。
- 主剤と硬化剤1：1で混ぜ合わせるだけの使い易い等量混合タイプです。
- 夏用と冬用があります。使用する時期等を考慮してお選びください。
使用時期の目安：夏用／4～10月(20～35℃) 冬用／11～3月(5～20℃)
- 速乾タイプは急速乾燥し、速効性に優れています。

●可使時間60分、硬化時間20時間以内(20～35℃) ●可使時間30分、硬化時間16時間以内(5～20℃)

種類	品番	容量(セット内容)	入数	希望小売価格(税抜)
夏用	MPT-E10-N	10kg(主剤5kg・硬化剤5kg)	1セット	19,400
冬用	MPT-E10-F	10kg(主剤5kg・硬化剤5kg)	1セット	19,400

※この商品の価格は1セット価格です。

■速乾タイプ ●可使時間25分、硬化時間16時間以内(20～35℃) ●可使時間15分、硬化時間12時間以内(5～20℃)

種類	品番	容量(セット内容)	入数	希望小売価格(税抜)
夏用	MPT-E10K-N	10kg(主剤5kg・硬化剤5kg)	1セット	19,400
冬用	MPT-E10K-F	10kg(主剤5kg・硬化剤5kg)	1セット	19,400

※この商品の価格は1セット価格です。