

ムシハイレンジャー®S(パッキン用プライマー)



●別売のムシハイレンジャー S(パッキン)(プチルテープ)をコンクリート面に取り付ける際のプライマーです。

プライマーの
各気温と湿度条件における貼り
合わせ開始時間の目安
(接着剤が白から透明に変わる)
時間の目安

※貼り合わせ開始時間は、被接着材料
や気候(特に湿度)、プライマー塗布
量で変わります。右表を参考にし
てご確認ください。

●標準塗布量：80～100g/m²

85～	×	×	×
70～84	2時間後	1時間後	1時間後
41～69	2時間後	30分後	15分後
0～40	45分後	15分後	15分後
湿度% 気温	2～5℃	23℃	35℃

品 番	適 用	容量	入数	希望小売価格(税抜)
MMH-SP2	MMH-SP1 MMH-ST2020	1000ml	1	オープン価格