

エポキシパテL

大容量
10kg
主 剤(5kg 缶)
硬化剤(5kg 缶)



色：主 剤/白
硬化剤/暗灰色
混合後/灰色

●ビニール手袋入・混合ヘラ入

※夏用と冬用があります。

- 強力な接着効果があり、特にコンクリートと塩ビ製品との固定に最適です。
- 管の壁貫通部の固定や防水、付属品の防水性向上に最適です。
- 主剤と硬化剤1：1で混ぜ合わせるだけの使い易い等量混合タイプです。
- 夏用と冬用があります。使用する時期等を考慮してお選びください。
使用時期の目安：夏用／4～10月(20～35℃) 冬用／11～3月(5～20℃)
- 速乾タイプは急速乾燥し、速効性に優れています。
- 可使時間内の施工が可能であり、初期硬化時間でほぼ硬化します。

ミラレックス(F)への使用量の目安	
サイズ	使用量
42(40)迄	50g
54(50)迄	100g
70(65)迄	150g
100迄	250g
200迄	500g

- 夏用：可使時間60分、初期硬化時間130分、完全硬化時間20時間以内(20～35℃環境下)
- 冬用：可使時間30分、初期硬化時間90分、完全硬化時間16時間以内(5～20℃環境下)

種 類	品 番	容量(セット内容)	入数	希望小売価格(税抜)
夏用	MPT-E10-N	10kg(主剤5kg・硬化剤5kg)	1セット	21,300
冬用	MPT-E10-F	10kg(主剤5kg・硬化剤5kg)	1セット	21,300

※この商品の価格は1セット価格です。

■速乾タイプ

- 夏用：可使時間25分、初期硬化時間95分、完全硬化時間16時間以内(20～35℃環境下)
- 冬用：可使時間15分、初期硬化時間60分、完全硬化時間12時間以内(5～20℃環境下)

種 類	品 番	容量(セット内容)	入数	希望小売価格(税抜)
夏用	MPT-E10K-N	10kg(主剤5kg・硬化剤5kg)	1セット	21,300
冬用	MPT-E10K-F	10kg(主剤5kg・硬化剤5kg)	1セット	21,300

※この商品の価格は1セット価格です。